

# CASCO ADHESIVES

# PVAc

PVAc-liimat perustuvat PVAc- ja EVA -dispersioihin. Tuoteryhmä sisältää laajan valikoiman puuteollisuudelle käyttökohteen mukaan räätälöityjä liimoja.

Dispersioliimojen käyttökohteita ovat mm. liimalevyjen valmistus, kasaus-, kokoonpano- ja listoitustyöt, laminointi, tappiliimaus sekä viilutus. PVAc-liimat ovat pääsääntöisesti yksikomponenttisiä liimoja, ja ne on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tuotevalikoimassa on myös liimoja, jotka kovetteen kanssa käytettynä kestävät kosteutta ja lämpöä. Jos muuta ei ole mainittu, liima täyttää EN 204 D2 vaatimukset.

## TEKNISET TIEDOT

Liima	Käyttöala	Avoin odotusaika 20 °C	Puristusaika mäntylamelli 20 °C	Muuta
3303	Puusepän yleisliima. Sopii käytettäväksi matalassa lämpötilassa.	12 min	10–12 min	Sisäkäyttöön.
3305	Yleisliima.	10 min	8–10 min	Sisäkäyttöön.
3311	Liimalevyt, ovet. Hyvä kosteuden- ja lämmönkesto. Kovetteen 1996 kanssa D4.	8 min	5–8 min	EN 204 D3, JAIA 6151
3315	Laminointi.	12 min	8–10 min	Sisäkäyttöön.
3323	Liimalevyt, viilutus. Kuumapuristus, suurtaajuuspuristus. Vähäinen kylmäliukuma.	8 min	2 min 70°C lämpötilassa*	Sisäkäyttöön, JAIA 6153
3325	Ovet. Pitkä odotusaika.	15–18 min	15–30 min	Sisäkäyttöön.
3326	Yleisliima. Kova ja vaikeasti liimattava puu.	8 min	4–6 min	Sisäkäyttöön, JAIA 5449.
3327	Post forming, liimalevyt, kasaus- ja kokoonpanoliimaus.	3 min	3–5 min	Sisäkäyttöön.
3329	Erittäin nopea.	3 min	1–2 min	Sisäkäyttöön, JAIA 6155.
3333	Yleisliima.	8 min	8–10 min	Sisäkäyttöön.
3339	Laminaatit sekä ovi- ja seinäelementit. Hyvää kosteudenkestoa vaativa liimaus. Kovetteen ..... kanssa D4.	4 min	2–5 min	EN 204 D3, JAIA 5456.
3344	Ikkunat. Hyvää kosteudenkestoa vaativa liimaus. Yksikomponenttinen D4 laatu, ei tarvitse kovetetta.	12 min	20–40 min	EN 204 D4.
3346 + 3336	Ikkunat. Hyvää kosteudenkestoa vaativa liimaus. Erittäin pitkä käyttöaika.	12 min	20–45 min	EN 204 D4, WATT 91.
3350	Lakatuille pinnoille.	8 min	Kokeiltava	Sisäkäyttöön.
3365	PVC-kalvojen ja reunalistojen liimaus puu- ja lastulevyihin.	4 min	Hetkellinen	Sisäkäyttöön.
3370	Tappiliimaus, reunalistoitus.	5 min	2–4 min	Sisäkäyttöön, JAIA 6157.
3372	Tapitusautomaattien liima.	--	--	Sisäkäyttöön.

\*0.6 mm MDF-levy koivua. Käyttölämpötila 30 °C tai enemmän.

Kaikki arvot ovat ohjeellisia. Tarkempaa teknistä tietoa saat tuoteselosteesta tai Cascon teknisestä palvelusta.

JAIA = Japanese Adhesives Industrial Association



Casco Adhesives  
PL 104, Malmarintie 20  
01301 Vantaa  
Puh 020 7501 501  
Fax 020 7501 524  
www.cascoadhesives.com